

FISA TEHNICA NR. 160

**VOPSELE GRUND SERIA 8562
Q-TEK**

DESCRIERE PRODUS: Vopselele grund **seria 8562** sunt produse utilizate ca strat de fond si aderenta la aplicarea tencuielilor decorative, de soclu si vopselelor lavabile. Se fabricate pe baza de copolimeri acrilici, pigmenti, adjuvanti. Produsele din aceasta serie sunt vopsele grund emulsionate lavabile care se pot colora in diferite nuante cu ajutorul pastelor de colorare AZUR. Dupa uscare, formeaza pelicule mate, aderente la suport, putere mare de acoperire. Vopselele grund seria 8562 se fabrica sub doua sorturi: **vopsea grund V1** si **vopsea grund V2**.

RECOMANDARI DE UTILIZARE: produsele din seria **8562** sunt utilizate ca strat de fond si aderenta la aplicarea tencuielilor decorative, de soclu si vopselelor lavabile pe suprafete pe baza minerala (beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA si placi de gips-carton).

DATE TEHNICE:

	Vopsea grund V1	Vopsea grund V2
Aspect produs:	lichid vascos, tixotrop	
Continut in subst. nevolatile, 2h la 120°C, %, min.	70	60
pH:	8,5 ± 1	
Densitate, g/cm ³	1,56 -1,58	1,53 -1,55
Vascozitate Brookfield, 20°C, T6 R 20, cP, min.		
Aspect pelicula:	continuu, uniform, mat	
Culoare:	conform etalon	
Timp de uscare, tip D, la 20°C, ore, max:	2	
Consum specific, m ² /l/strat:	10 - 12	
Consum specific ml/m ² /strat	80 - 100	
Termen de valabilitate, luni:	18	

PREGATIREA SUPRAFETELOR: vopselele grund **seria 8563** se aplica pe suport de zidarie, beton, tencuiala, azbociment, glet. Suportul se pregateste prin periere, spalare cu apa, iar pentru o mai buna aderenta se poate aplica si un strat grund de amorsare **seria 8633**.

DATE DE APLICARE: inainte de aplicare, vopseaua se omogenizeaza in ambalajul original. Este INTERZISA amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi organici.
Mod de aplicare: cu rola, pensula, bidineaua sau prin stropire.
Vopseaua se aplica într-un strat nediluată.
Temperatura de aplicare: intre +5°C si +30°C.

AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Vopselele grund **seria 8562** se ambaleaza in barele din materiale plastice de 2 l, 4 l, 10l si 15l. Barele vor fi inchise ermetic pentru a se evita evaporarea apei si impurificarea produselor. Ambalajele vor fi etichetate fiecare. Depozitarea acestor vopsele se va face in incaperi inchise, uscate la temperaturi cuprinse intre 5 si 40°C, **evitandu-se inghetul** care poate duce la deprecierea completa a produsului.
Transportul se face evitandu-se temperaturi mai scazute de 5 °C si mai ridicate de 40°C.
Inscriptionarea la manipulare se va face conform SR EN ISO 780:03.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Produsele nu sunt toxice sau inflamabile deci nu necesita conditii speciale de protectia muncii. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena a muncii. Informatii suplimentare privind aspectele de mediu si PSI sunt prezentate in fisa de securitate a produsului.

Observatie: Informatiile din aceasta fisa tehnica s-au elaborat pe baza testelor de laborator, in conditii de exploatare si a experientei producatorului. Produsele se ofera dupa avizare de catre laboratoarele proprii si producatorul garanteaza doar produsele aplicate in conditiile recomandate.