

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ETANȘANTUL CAUCIUC PENTRU ACOPERIȘURI

Etanșantul cauciuc pentru acoperișuri este un etanșant permanent flexibil de calitate superioară, pe bază de cauciuc sintetic, recomandat pentru aplicații de renovare, recondiționare și reparare a rosturilor de dilatație, crăpăturilor, fisurilor și umplerea golurilor la acoperișuri. Culoarele disponibile asigură o etanșare estetică. Produsul are aderență excelentă fără a utiliza un primer, la majoritatea suprafețelor folosite pentru acoperișuri:

- suprafețe bituminoase
- oțel
- lemn
- metale
- cărămidă
- plăci pt acoperișuri
- aluminiu
- piatră
- țigle metalice
- beton etc.

AVANTAJE

- gamă extinsă de aplicații pentru acoperișuri
- excelent pentru etanșarea și repararea acoperișurilor roșii (ceramice sau din alt material)
- aderă foarte bine fără primer la majoritatea materialelor pentru acoperișuri
- hidroizolant și rezistent la îmbătrânire
- permanent flexibil - nu conține silicon.

UTILIZĂRI

- etanșarea scurgerilor din crăpături, fisuri sau îmbinări ale acoperișurilor bituminoase, din tablă sau țiglă metalică, ceramice, plăci metalice sau de altă natură.
- etanșări ale îmbinărilor între diferitele straturi de acoperiș: bituminoase, țigle, tablă, plăci de acoperiș metalice sau de altă natură.
- etanșarea flashing-urilor, sub jgheaburi, burlanelor, cornișe, pazii, parapetei, coame, dolii, coșuri de fum sau canale de ventilație/aerisire, scurgerilor și gurilor de aerisire, etanșarea îmbinărilor aplicații la capetele sau muchiilor acoperișurilor, luminatoarelor, ferestrelor de mansardă și alte aplicații specifice.
- etanșare îmbinărilor jgheaburilor, pantelor și doliilor acoperișurilor și a gurilor de scurgere ale acestora.

DATE TEHNICE

Consistență	Pastă
Culori disponibile	Roșu, transparent, alb, gri, maro, și negru
Densitate	0,94 ± 0,05 g/cm ³
Temp de prelucrare	~ 15 – 20 min.
Viteză de întărire	1-2 mm/zi, în funcție de grosimea stratului aplicat, temperatură și umiditate

– în stare neîntărită:

Pastă
Roșu, transparent, alb, gri, maro, și negru
0,94 ± 0,05 g/cm ³
~ 15 – 20 min.
1-2 mm/zi, în funcție de grosimea stratului aplicat, temperatură și umiditate

– în stare întărită:

Duritate Shore A	25 ± 5
Modul la 100% alungire	0,5 N/mm ²
Capabilitatea de mișcare	25%
Rezistența termică	-25 °C ÷ +100°C

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafeței: Suprafața de contact trebuie uscată, curățată de praf, ulei, bitum și gheață. Suprafețele metalice trebuie să fie lipsite de defecte. Înlăturați resturile de materiale vechi, în special învelișurile desprinse sau care nu aderă bine la suprafețe. Curățați și degresați suprafața cu acetonă izopropanolol, etanol (metale și sticlă) sau detergent (materiale plastice). Uscăți apoi suprafața înainte de aplicarea siliconului. Pentru asigurarea unor muchii curate ale etanșantului mascați zonele adiacente îmbinării cu **Banda de mascare**. În cazul aplicării pe o suprafață tratată cu substanțe necunoscute, testarea inițială este o cerință necesară.

Aplicare: Tăiați capătul cartușului deasupra filetelui, înșurubați aplicatorul, care se va tăia la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea spațiului sau îmbinării de etanșat. Montați cartușul în pistol și aplicați etanșantul. Aplicați materialul cu presiune suficientă pentru a asigura o aderență imediată pe fețele îmbinării. Etanșantul aplicat va fi netezit imediat după aplicare cu ajutorul unei spatule umede, al unei mistrii sau cu degetul (pentru rezultate optime cu o spatulă din lemn umezită în **Agent de Netezire** sau în soluție de apă și săpun). Immediat după netezire îndepărtați banda de mascare. După aplicare protejați de ploaie cel puțin 6 ore. După întărire, **Etanșantul Cauciuc pentru acoperișuri** poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor pe bază de dispersie. Compatibilitatea între vopsea și etanșant ar trebui testată prioritar.

Curățare: Unelele și suprafețele pătate cu **Etanșantul Cauciuc pentru acoperișuri** pot fi curățate cu solvenți potriviți cu este spirt alb.

INFORMAȚII LOGISTICE

Conținut	Ambalaj	Bucăți/bax	Bucăți/EURO palet
280 ml	cartuș	12	1440
1 kg	cutie	12	420
5 kg	Găleată	12	420

Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la temperaturi cuprinse între 5°C și +25 °C într-un spațiu uscat și ferit de îngheț este de 24 luni de la data fabricației.



INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Rutier:	ADR:	Gratuit	Aerian:	ICAO / IATA-DGR:	Gratuit
Maritim:	IMDG:	Gratuit	Numar UN :		Nici unul

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații detaliate consultați Fișa de Protecție disponibilă la Selena Romania.

Conține: n-butyl acetat (EC No 204-658-1) până la 40 %

R10 Inflamabil, **R66** Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii, **S2** A nu se lăsa la îndemâna copiilor, **S23** Nu inhalați vaporii, **S24/25** Evitați contactul cu pielea și ochii, **S29** A nu se arunca în sistemul de canalizare, **S46** În caz de ingerare, apelați imediat la sfatul medicului și arătați ambalajul și eticheta.

Instrucțiuni depozitare deșeur: Resturile de produs, precum și ambalajele goale trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.

Odată cu publicarea acestei **Specificații Tehnice**, edițiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.